



Sprinklertechniek

GELASTE GASBUIS EN10255 M (DIN2440), kwaliteit St.33, proefdruk 50 bar

Geschikt voor verspanende bewerking

Nom Diam	uitw. Diam (mm)	inw. Diam (mm)	wanddikte (mm)	inhoud /m1 (dm3)	gewicht/ m1 (kg)	gew. gevuld met water/ m1
DN10 - 3/8"	12,2	7,5	2,35	0,04	0,85	0,89
DN15 - 1/2"	21,3	16	2,65	0,20	1,22	1,42
DN20 - 3/4"	26,9	21,6	2,65	0,37	1,58	1,95
DN25 - 1"	33,7	27,2	3,25	0,58	2,44	3,02
DN32 - 1 1/4"	42,4	35,9	3,25	1,01	3,14	4,15
DN40 - 1 1/2"	48,3	41,8	3,25	1,37	3,61	4,98
DN50 - 2"	60,3	53	3,65	2,21	5,10	7,31
DN65 - 2 1/2"	76,1	68,8	3,65	3,72	6,51	10,23
DN80 - 3"	88,9	80,8	4,05	5,13	8,47	13,60
DN100 - 4"	114,3	105,3	4,50	8,71	12,10	20,81

NAADLOZE STALEN BUIS EN10220 (DIN2448), kwaliteit St.35.8, proefdruk 50 bar

Niet geschikt voor verspanende bewerking

Nom Diam	uitw. Diam (mm)	inw. Diam (mm)	wanddikte (mm)	inhoud /m1 (dm3)	gewicht/ m1 (kg)	gew. gevuld met water/ m1 (kg)
DN50 - 2"	60,3	54,5	2,9	2,33	4,11	6,44
DN65 - 2 1/2"	76,1	70,3	2,9	3,88	5,24	9,12
DN80 - 3"	88,9	82,5	3,2	5,35	6,76	12,11
DN100 - 4"	114,3	107,1	3,6	9,01	9,83	18,84
DN125 - 5"	139,7	131,7	4,0	13,63	13,4	27,03
DN150 - 6"	168,3	159,3	4,5	19,94	18,2	38,14
DN200 - 8"	219,1	206,5	6,3	33,50	29,1	62,60
DN250 - 10"	273	260,4	6,3	53,28	41,4	94,68
DN300 - 12"	323,9	309,7	7,1	75,36	46,6	121,96
DN350 - 14"	355,6	339,6	8,0	90,61	68,6	159,21

GELAST STALEN BUIS EN10217-1 (DIN2458), kwaliteit St.37, proefdruk 50 bar

Niet geschikt voor verspanende bewerking

Nom Diam	uitw. Diam (mm)	inw. Diam (mm)	wanddikte (mm)	inhoud /m1 (dm3)	gewicht/ m1 (kg)	gew. gevuld met water/ m1 (kg)
DN50 - 2"	60,3	55,7	2,3	2,44	3,29	5,73
DN65 - 2 1/2"	76,1	70,9	2,6	3,95	4,71	8,66
DN80 - 3"	88,9	83,1	2,9	5,43	6,15	11,58
DN100 - 4"	114,3	107,9	3,2	9,15	8,77	17,92
DN125 - 5"	139,7	132,5	3,6	13,79	12,1	25,89
DN150 - 6"	168,3	160,3	4,0	20,19	16,2	36,39
DN200 - 8"	219,1	210,1	4,5	34,68	23,8	58,48
DN250 - 10"	273	263	5,0	54,35	29,5	83,85
DN300 - 12"	323,9	312,7	5,6	76,83	36,9	113,73
DN350 - 14"	355,6	344,4	5,6	93,19	44,0	137,19